поступление 8.11.2018г

ИЗОМЕР
ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ И ПОЛИМЕРЫ

ООО «НПК «Изомер»
606016, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 59/9, пом. П1, оф.1
ОГРН 1165275045319, ИНН 5249151487, КПП 524901001
р/с 40702810323750000073
в Приволжский Филиал ПАО РОСБАНК, БИК 042202747
к/с 30101810400000000747
http://www.izomernn.ru, info@izomernn.ru

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

## Пленка винипластовая марки КПО ГОСТ 16398-81

Номер партии: 876
Масса нетто: 1000 кг
Дата изготовления: 01.10.18

## ПОКАЗАТЕЛИ:

| Наименование показателей | Требования ГОСТ | Фактические показатели |
|---|---|---|
| 1. Внешний вид:<br>Поверхность<br><br>Цвет | Гладкая или шероховатая, без разрывов, отверстий, трещин. Допускаются неметаллические включения диаметром от 0,3 до 1 мм в количестве не более 8 шт. на 1 дм2<br><br>Натуральный без красителя. Допускается разнотонность в пределах одного листа или рулона | Соответствует |
| 2. Прочность при разрыве МПа (кгс/см2) | Не менее 39,2 (400) | 480 |
| 3. Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 30 | 42 |
| 4. Усадка при прогреве, % не более | 5 | 4,3 |
| 5. Хрупкость | Отсутствие изломов и трещин. Допускается побеление в месте перегиба | Изломы и трещины отсутствуют |
| 6. Кислородный индекс, % | Не менее 38 | 39 |
| 7. Коэффициент дымообразования, $м^2/кг$ | Не более 620 | 425 |
| 8. Стойкость к горению | ПВ-0 | ПВ-0 |
| 9. Толщина, мм | 0,4 | 0,4 |
| 10. Ширина, мм | 750 | 750 |
| 11. Количество мест | | 16 |

Пленка винипластовая каландрированная марки КПО размером 0,4х750 мм соответствует требованиям ГОСТ 16398-81
Начальник лаборатории: _____ / _____ /

Для документов